

High Temp SI

Mastic d'étanchéité spécial hautes températures



Étanchéité des conduits de cheminées



Jointoiement de plaques de cuisson

Applications

- Étanchéité dans les domaines de la fabrication de fours, de plaques de cuissons, des chaudières, des fours industriels,...
- Scellement de grilles de ventilation.

Avantages

- Le High Temp SI résiste à des températures élevées jusqu'à 300°
- Résistance élevée à de nombreux produits chimiques, adapté aux joints exposés à des produits chimiques
- La très bonne adhérence aux surfaces lisses permet de sceller complètement les composants.

- Le High Temp SI est facile à appliquer et à lisser. Cela garanti une application simple et rapide.

Matériaux

- Aluminium (avec primaire)
- Chrome
- Acier inoxydable
- Aluminium anodisé
- Émail
- Carrelage
- Verre
- Surfaces vitrées
- Céramique

Fonctionnement

- Base chimique : Silicone acétate mono-composant
- Élasticité permanente
- Temps de pelliculation : environ 10 - 15 minutes
- Température de mise en œuvre : +5 °C à +40 °C
- Résistance à la température : -40 °C à +300 °C
- Dureté Shore-A 25
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- Ne peut pas être peint
- Exempt de MDI et de solvants

Spécifications techniques

	Art. N°	Contenu [ml]	Couleur	Unité de vente [pièce]
Désignation				
High Temp SI rouge 310ML	053125	310	brun rougeâtre	12