

PROTAEX FLASH

HYDROFUGE SOLVANTÉ FAÇADES ET TOITS



• DESCRIPTION

Hydrofuge solvanté incolore pour la protection des murs extérieurs soumis à la pluie et au ruissellement de l'eau. Pénètre en profondeur et imperméabilise, tout en laissant respirer les supports. Empêche la détérioration des façades par la chaleur, le froid, les rayons solaires, les agents atmosphériques des centres industriels, les vapeurs agressives, les eaux de pluie, les embruns marins, etc. Contient un durcisseur des pierres friables, hydrofuge et durcit très efficacement le plâtre, la terre, tous matériaux tendres, enduits extérieurs à base de plâtre, enduits extérieurs traditionnels, briques, parpaings, tuiles, carrelages, terre cuite, revêtements de sol ou de terrasses en pierre...

- + Haut pouvoir imperméabilisant
- + Laisse respirer le support
- + Anti-taches

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : HY404

Bidon 5 litres
Carton de 4

- Réf : HY204

Fût 20 litres

- Réf : HY405

Fût 30 litres

Code douane

27101221

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et sèches. Les mortiers dégradés ou fissures importantes doivent être jointoyés. Par contre, les fissures fines ne sont pas un obstacle. Les pièces préfabriquées ou les murs banchés peuvent être traités 48h après leur décoffrage. S'utilise pur en pulvérisant de bas vers le haut, jusqu'à refus, en deux couches croisées, au pinceau ou au rouleau. Après polymérisation de la première couche, on ne peut en aucun cas appliquer une seconde couche. Suivant la nature du support traité, la consommation moyenne est de 2 à 3 m² par litre. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Densité à 20°C : 0.80 +/- 0.02
- Point éclair : 61°C

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

ÉTIQUETAGE : DANGER, SGH08.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France