

# PEINTURES RAL

## PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE PU HAUTE PERFORMANCE



### INFOS LOGISTIQUES

Aérosol 520 ml  
(400 ml net)  
Carton de 12

Code douane  
3208209000

Transport ADR  
Non soumis   
Soumis

### • DESCRIPTION

Peinture de finition en aérosol, destinée à la retouche pour les surfaces en acier, bois, plastique, béton. Possède un fort pouvoir couvrant et de bonnes propriétés anticorrosion. Cette peinture est recommandée pour des usages intérieurs et extérieurs.

Exempte de solvant chloré, de toluène, de tous solvants aromatiques et produits CMR.

- P906 : NOIR BRILLANT RAL 9005
- P918 : NOIR MAT RAL 9005
- P911 : BLANC PUR BRILLANT RAL 9010
- P941 : BLANC PUR MAT RAL 9010
- P996 : BLANC SIGNALISATION BRILLANT RAL 9016
- P901 : BLANC SIGNALISATION MAT RAL 9016
- P919 : GRIS ALU BRILLANT RAL 9006
- P925 : GRIS CLAIR BRILLANT RAL 7035
- P973 : GRIS ANTHRACITE MAT RAL 7016
- P936 : GRIS ANTHRACITE BRILLANT RAL 7016
- P914 : ROUGE FEU BRILLANT RAL 3000
- P915 : BLEU SECURITE BRILLANT RAL 5005
- P932 : VERT MOUSSE BRILLANT RAL 6005
- P958 : JAUNE SECURITE BRILLANT RAL 1003

### • MODE D'EMPLOI

Préparation du support : Appliquer la peinture sur fond sec uniquement, dépoussiérer, dégraisser (à l'aide de solvant ou de lessive de soude). Ponçage : P600/800 ou P280-320 sec.

Nombre de couche recommandée : minimum 2.

Application : Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C

Agiter énergiquement l'aérosol avant l'utilisation pendant 2 minutes jusqu'au décollement de la bille. Pulvériser sur le support dégraissé ou passivé à environ 20 cm des parties à traiter en couches croisées. Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie :
  - Hors poussière : 20 minutes
  - Manipulable : 40 minutes
  - Complet : 24 heures
  - Séchage forcé : 15 minutes à 80°C ou 20 minutes à 60°C
- Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m<sup>2</sup> environ
- Sans Xylène
- Gaz propulseur inflammable
- Aspect brillant (>90 Ubs) satiné (20<Ubs>70) ou mat (Ubs <15)

### • RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

**Étiquetage :** DANGER, SGH02, SGH07.

### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France**