

ALPHA PRIM ISOL



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE MULTI-SUPPORTS
ISOLANT DES TACHES A BASE DE RESINE
EPOXY CATIONIQUE EN PHASE AQUEUSE



- o Excellente adhérence multi-support.
- o Bloque la plupart des taches courantes (nicotine, suie, taches d'humidité sèche, tanins, stylo, feutres, graffitis ...)
- o Recouvrable par tout type de peinture organique phase aqueuse ou solvant mono-composante pour le bâtiment.

DOMAINE D'APPLICATION

Domaine d'emploi	Intérieur / Extérieur Primaire multi-supports isolant des taches destiné à être recouvert.
Subjectiles	Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques et parements de béton, faïence, bois (intérieur uniquement), métaux non ferreux (sauf bardage), dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux NF D.T.U 59.1. (NF P 74-201-1 et 2). Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus, ne pas utiliser sur badigeon.

CARACTERISTIQUES

Classification :	AFNOR, Famille I – Classe 10g
Liant :	Résines époxy cationique en phase aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile.
Solvant :	Eau.
Densité moyenne :	Blanc : 1,45 ± 0,05

Extrait sec en poids :	Blanc : 59 % ± 2
Extrait sec en volume :	Blanc: 40 % ± 3
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/g) :30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l.
Emission dans l'air intérieur* :	A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.
Bases	Blanc. ALPHA PRIM ISOL est incompatible avec les colorants ACOMIX/ACOTINT. Ne pas teinter.
Outils	Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9- 13mm. (Utiliser un matériel neuf et dédié au produit), pistolet pneumatique et Airless (nettoyer le matériel soigneusement avant et après utilisation). Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi. Pistolet pneumatique et Airless : peut être dilué à l'eau 10 à 20 % maximum.
Nettoyage des outils	Eau. Ne pas laisser le matériel sécher, le nettoyer rapidement après utilisation. Si le produit a séché, nettoyer aux solvants.
Rendement	Pratique par couche : environ 10 à 15 m²/litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support, du mode d'application et du pourcentage de dilution.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Sec au toucher : environ 1 heure Ponçable : environ 2 heures. Recouvrable : environ 4 heures 24 heures impérativement entre couches pour obtenir un pouvoir isolant maximum. 48 heures avant recouvrement par la finition pour optimiser l'accroche du primaire sur supports difficiles (lisses et fermés). La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

RECOMMANDATIONS ET SECURITE

Recommandations importantes	<u>Blocage des taches et impression</u> : après préparation, appliquer en une couche sur fonds neufs ou anciens. <u>Blocage des taches très difficiles</u> : effectuer un pochonnage en débordant de 10 cm sur le pourtour de la tache. Laisser sécher 24 heures et appliquer une couche générale suivi de 2 couches de finition. <u>Supports difficiles en termes d'accroche (lisses et fermés)</u> : laisser sécher 48 heures avant recouvrement afin d'optimiser l'accroche. ALPHA PRIM ISOL doit être impérativement recouvert par un système peinture en intérieur et extérieur. ALPHA PRIM ISOL n'est pas compatible avec d'autres peintures, ne pas effectuer de mélange ni de transvasement dans des emballages d'autres peintures ALPHA PRIM ISOL ne doit pas être utilisé comme impression pour toile de verre à peindre. <u>Sur boiserie intérieur</u> : ALPHA PRIM ISOL ne pourra pas assurer ses fonctions, isolante et d'accrochage, en présence de résine. S'assurer de la compatibilité avec les produits de traitement des bois neufs. <u>Sur support peint</u> : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038). Ne pas appliquer sur badigeon. <u>Les supports suivants devront être particulièrement bien poncés</u> : anciennes laques brillantes et satinées, vernis, lasures et tout support non poreux. ALPHA PRIM ISOL ne convient pas sur bardage galvanisé ou prélaqué. ALPHA PRIM ISOL ne convient pas sur matières plastiques (pvc, polycarbonate, polystyrène...etc).
-----------------------------	---

Sécurité

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

SUPPORTS ET MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront conformes au NF D.T.U 59.1.

Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2).

En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR.

En extérieur, appliquer par une température comprise entre + 5°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 80 % HR.

Supports		Ponçage Dépoussiérage	Ponçage Dépoussiérage Dégraissage	Dégraissage	Dérochage Rinçage soigné	Egrenage Brossage Dépoussiérage
Bois neufs (Intérieur uniquement)	Bois résineux		*			
	Bois gras		*			
	Bois antisiccatif	*				
	Bois tanins	*				
	Médium, contreplaqué, isorel	*				
Métaux	Acier, fonte	Non adapté				
	Acier zingué				*	
	Aluminium				*	
	Cuivre	*				
	Galvanisé (hors bardage)				*	
Matières plastiques	PVC, PVDF, polycarbonate, polystyrène, portes post- formées ou plinthes revêtues de plastique	Non adapté				
Maçonnerie	Plâtre, ciment, béton, plaques de plâtre					*
Fonds peints	Anciennes peintures, lasures (en intérieur) et vernis (en intérieur)	*				
Divers	Faïence murale, verre			*		

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SAS – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154
Internet : www.sikkens.fr