



S'applique sur acier ou aluminium laqué sans primaire et également sur aluminium anodisé, métaux et métaux non ferreux avec le primaire d'accroche. « LODAN primer BP »

RECOMMANDATIONS:

Purger l'aérosol en fin de travail (retourner l'aérosol et vider le tuyau d'aspiration en pressant sur le bouton de pulvérisation pendant 2 ou 3 secondes). Stocker l'aérosol à l'envers, à l'abri du gel et de l'humidité. Eviter de peindre à température inférieure à 15°C, par forte chaleur et à taux d'humidité élevé.

DISPONIBILITES:

RAL brillant, satiné ou mat, RAL design, NCS, Pantone, teintes standards du marché poudre (métallisées, nacrées, structurées, « ST », grainées, granitées, givrées, sablées, etc...). Liste complète sur www.laquage.info. Autres matières à peindre / peinture à très haute résistance aux produits chimiques, aux rayons UV et à l'abrasion pour laquage / peintures pour retouches (flacon – pinceau 12 ml, pots 1l / 3l / 5l) / matériel d'application sans brouillard de peinture. CONSULTER LE SERVICE TECHNIQUE LODAN.



PRECAUTIONS:

Réceptacle sous pression. Ne pas percer ni jeter au feu, même vide. Protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à plus de 50°C. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

R12: Extrêmement inflammable. R36: Irritant pour les yeux. R52/53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S02: Conserver hors de la portée des enfants. S16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. S23: Ne pas respirer les vapeurs / aérosols. S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

MV67300: RAL1021 Jaune MV67301: RAL3020 Rouge
 MV67302: RAL5015 Bleu MV67303: RAL6029 Vert
 MV67304: RAL9010 Blanc

Colisage: par 1 pièce

	DESIGNATION:		N° d'avis	
	BOMBE EPOXY 400 ml		1034	
Usine de Liernais BP 1 21430 LIERNAIS TEL: 03.80.90.51.00 FAX: 03.80.84.43.66	DESSINE PAR:	BERGEROT.d	VERIFIE PAR:	CHORVOZ.l
	DATE:	12/02/2010	ECHELLE:	FORMAT A4H
	N°:	MV67300 à MV67304		

Aérosol 400 ml avec 2 boutons de pulvérisation dont un réglable, permettant de peindre en bandes horizontales et verticales. Laque spécialement conçue pour les retouches sur laque poudre. (fenêtres, portes, grilles, portails, luminaires, mobiliers, radiateurs, profilés, poteaux, accessoires,...)
 Résistance longue durée – intérieure / extérieur, hors poussière et sèche au touché rapidement.


EXCELLENTE ADHERENCE:

- Sur surface laquées poudre (acier, aluminium, mdf,...), directement après un fin ponçage (grain 500 ou plus) et dégraissage.
- Sur aluminium anodisé, acier, acier galvanisé et acier traité, préparer la surface (désoxyder, poncer,...). Appliquer ensuite le primaire d'accroche antirouille « LODAN primer BP » et peindre dans les 24 heures. Au-delà, poncer avant laquage.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer sur surface dépoussiérées et propres. Dégraisser au moyen du chiffon non pelucheux LODAN imbibé de liquide LODAN PE. Bien agiter l'aérosol 2 à 3 minutes avant emploi. Pulvériser à 20 cm du support en vérifiant le bon débit de peinture avant laquage (pulvériser en dehors de la surface à peindre). Au besoin, faire un essai préalable de compatibilité avec le support à laquer. Appliquer une première couche ultra mince. Peindre ensuite en couches minces successives à intervalle de quelques instants afin d'obtenir le ton désiré. La couche finale s'effectue en couche mince ou plus épaisse suivant la finition souhaitée.

FICHES TECHNIQUES ET DE SECURITES SUR: www.lodan.touch-up-paints.com

	DESIGNATION:		N° d'avis
	BOMBE EPOXY 400 ml		1034
Usine de Liernais BP 1 21430 LIERNAIS TEL: 03.80.90.51.00 FAX: 03.80.84.43.66	DESSINE PAR:	BERGEROT .d	VERIFIE PAR: CHORVOZ. l
	DATE:	12/02/2010	ECHELLE: FORMAT A4H
	N°:	MV67300 à MV67304	