

## BARNIER® 5589

### La Mousse double face

---

#### DESCRIPTION

Barnier 5589 est une mousse polyéthylène haute densité, à cellules fermées, enduite d'une masse acrylique sur les deux faces. Fixations diverses

#### CARACTERISTIQUES

- Fixation de profilés et accessoires
- Fixation diverses utilisation en extérieur

#### AVANTAGES

- Très bonne résistance aux U.V.
- Finition propre et nette
- Fixation d'éléments n'excédant pas 15g/cm<sup>2</sup>
- Adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs
- Résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Bonne résistance aux acides et alcalis dilués
- Enduite sur les deux faces d'une masse adhésive acrylique de haute qualité
- Un minimum de compression de 20% est nécessaire pour réaliser l'étanchéité à l'eau
- Durée de stockage : 1 an
- Température d'application : +10°C à +40°C
- Température de service : -40°C à +120°C

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques                               | Valeur Nominale | Unité              | Méthode d'essai |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 10 Minute 180° Peel adhésion                        | 20              | N/25mm             | Scapa F9        |
| Cisaillement statique après 150 h @ 70 °C           | 0,2             | Kg/cm <sup>2</sup> | Scapa F21       |
| 500 hour Static Shear (Stainless Steel)             | 0,16            | Kg/cm <sup>2</sup> | Scapa F7        |
| Cisaillement dynamique                              | 60              | N/cm <sup>2</sup>  | Scapa F11       |
| Allongement à la rupture                            | 300             | %                  | Scapa F17       |
| Adhésion (traction dynamique) du bloc T (72 heures) | 90              | N/cm <sup>2</sup>  | Scapa F11       |
| Résistance à la traction                            | 200             | N/cm <sup>2</sup>  | Scapa F17       |

*Note:*

*\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\**

## PRÉSENTATION STANDARD

- Dimension : 10mx19mm

*Note:*

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.